
DEFENS SEAL

Технічні дані:

Колір	прозорий
Тип затвердіння	самозатвердіння (з вологістю повітря)
Питома вага	1,40 ± 0,02 г/мл
Час відкритої витримки при 23 °С і відносній вологості 50%	15 – 20 хв
Час схоплювання при 23 °С і відносної вологості 50%	3 мм /24 год
Твердість по Шору А	45 ± 5
Міцність на розрив	3 Н/мм ²
Подовження при розриві (DIN 53504)	≥ 200 %
Еластичне відновлення (DIN 52455)	≥ 90%
Температура нанесення	+ 5 / +40 °С
Термостійкість	-40 / +90 °С

Характеристика:

Defens Seal - однокомпонентний клей/герметик на полімерній основі, який швидко твердне під дією вологи в повітрі. Це створює міцне та дуже еластичне з'єднання. Завдяки відсутності ізоціанатів і розчинників є екологічно чистим. Після затвердіння можна фарбувати. Завдяки своїм властивостям не змінюється об'єм - не дає усадки. Володіє властивостями поглинання вібрації та шуму. Характеризується відмінною стійкістю до погодних умов - відмінна стійкість кольору та стійкість до УФ-випромінювання.

Застосування:

Герметизація, склеювання та затирання плит з натурального каменю (мармуру, граніту та ін.). Підходить для таких поверхонь, як: мармур, порцеляна, дерево, алюміній (також покритий лаком), сталь, залізо, цементні плити, бетон, гіпсова штукатурка, поліуретанові плити, полістирол, скло.

Упакування:

Картридж 290 мл, туба 600 мл

Рекомендації щодо застосування:

Перед застосуванням поверхні повинні бути ретельно очищені, висушені, на них не повинно бути пилу та жиру. Для деяких матеріалів та циклів нанесення може знадобитися використання ґрунтовки. Рекомендується попередньо проконсультуватися з технічним відділом Unicol для визначення типу ґрунтовки. Поверхню Defens Seal можна фарбувати, але через велику різноманітність доступних фарб і лаків ми радимо провести попередні тести. Поверхню від бруду можна видалити бензином або Defens Cleaner, затверділий продукт можна видаляти тільки механічно.

Зберігання:

Зберігати в прохолодному та сухому місці протягом 12 місяців (оригінально закрита упаковка при температурі 5-25 °С). Температура зберігання протягом тривалого часу не повинна перевищувати 25 °С. Тримайте подалі від джерел тепла.

Вище згадана технічна карта продукту була розроблений на основі досвіду Unicol і повинна розглядатися як пропозиція у різних технологічних процесах. На додаток до наданої інформації, роботи повинні виконуватися відповідно до будівельної практики та правил охорони праці. Виробник гарантує якість товару, але не впливає на умови та спосіб його використання. У будь-якому випадку рекомендується провести тест.